

УДК 621.81

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИНИРОВАНИЯ**

Савченко Н.Ф., канд. техн. наук (ХНЭУ, Харьков)

A technology of corrosion protection and repairs to products with the internal surfaces of surfaces such as bodies of revolution. The method for determining the main process parameters

В настоящее время разработано несколько способов защиты от коррозии внутренней поверхности изделий или их восстановления. Наиболее часто применяются такие способы: металлизация, гальванические способы, запрессовка коррозионно-износостойких пластин, наплавка на внутреннюю поверхность порошков, восстановление нагревом и т.д. Основными характерными недостатками приведенных выше способов являются:

- металлизация – низкая адгезионная прочность, использование дорогих материалов, сложность и высокий уровень шума;
- осталливание – низкая износостойкость, сложность мехобработки, высокая трудоемкость;
- хромирование – низкая производительность, высокая стоимость процесса, недостаточная смачиваемость и прирабатываемость поверхности;
- центробежное напекание – значительные деформации, высокая стоимость материалов, сложность мехобработки.

Для устранения недостатков существующего технологического процесса (длительность работ в случае выхода из строя дефицитных изделий, сложность их замены) предлагается использование для коррозионной стойкости или при восстановлении изделий метод пластинирования, или футеровки [1, 2]. Его особенностью можно считать использование специальной формы пластин или обечайек, плотно, с натягом, прижатых к основной детали. В соответствии со способом [2] внутренняя поверхность детали футеруется обечайкой. При использовании предложенного способа (А.с. №1453712) в полости детала размещают тонкостенную обечайку 2, периметр которой превышает периметр внутренней цилиндрической поверхности тела детала 1 для создания условий плотного контакта и при необходимости регулируемого натяга соприкасающихся поверхностей обечайки и внутренней поверхности детала.

Для этого при создании распирающих усилий для прижатия обечайки к стенкам поверхности используется специальное технологическое устройство (рис.1). Состав операций предлагаемого технологического процесса (типового):

- 000 – Слесарная (разборка конструкции);
- 010 – Токарная (при необходимости);
- 015 – Изготовление обечайки для пластинирования;
- 020 – Пластинирование (футеровка)
- 025 – Технический контроль
- 025 – Токарная (в особых случаях)




Рис.1. Схема пластинирования (футтеровки).



Рис.2. Заготовка (обчайка) – модель в 3Д.

Величина натяга обеспечивается искусственным увеличением периметра обчайки на величину, большую в пределах упругости величину периметра внутреннего отверстия детали. В соответствии с особенностями технологии (как ее преимущество) возможен широкий выбор вариантов выполнения заготовки. Количество вариантов определяется ассортиментом, имеющимся в распоряжении марок сталей и цветных сплавов и выбираемых для тонкостенной обчайки по конструктивным и технологическим соображениям соображениям (минимальное количество доработок конструкции, надежность и безопасность, коррозионная стойкость). В качестве материала обчайки наиболее предпочтительно использование нержавеющих сталей (например, 12Х18Н10Т), а также алюминиевых сплавов (например, Амц, Амг2 и др.), которые имеют высокие коррозионные свойства и малый разброс по толщине (разнотолщинность менее 5 %), высокое качество поверхности (шероховатость Ra менее 5), что во многих случаях позволяет исключить необходимость последующей обработки внутренней поверхности детали. При выборе размеров толщины листа t можно воспользоваться зависимостью: $t - \delta_t = \Delta + \delta_h$, где δ_t – допуск по толщине листа (отрицательный, не более 5% от толщины листа); Δ – разность между диаметрами детали и обчайки; δ_h – величина, выбираемая для обеспечения требуемой величины натяга.

По условиям эксплуатации величина натяга должна находиться в пределах 5 – 10 МПа, а δ_h – в пределах $(0,5 – 1,0) \cdot \delta_t$, для $\Delta = 1$ мм принимаем, что $\delta_h = \delta_t = 0,05$ мм). В этом случае толщина листа составит: $t = \Delta + 2 \delta_h = 1 + 0,1 = 1,1$ мм. Длина листовой заготовки больше периметра отверстия детали на величину упругой деформации и составит: $L = 2 \pi R (1 + \delta_y)$, где R – радиус отверстия детали; δ_y – величина упругой деформации, задается с учетом создания требуемой величины натяга и устойчивости тонкостенной обчайки при ее упругом сжатии в процессе пластинирования (футтеровки), ее значение: $\delta_y \leq \frac{\sigma}{E}$, здесь σ – допустимое по соображениям потери устойчивости напряжение в тонкостенной обчайке, для стали 12Х18Н10Т $\sigma \leq 35$ МПа, а E – модуль упругости, для стали $= 2 \cdot 10^5$ МПа. Тогда длина вырезаемой полосы составит: $L = 2 \pi R (1 + \delta_y)$.

Таким образом, определены основные размеры заготовки, необходимые для пластинирования детали. Для определение величины натяга можно исполь-

зователь формулу Лапласа для тонкостенного сосуда цилиндрической формы, получим, что величина натяга q будет равна:

$$q = \frac{Et\delta}{R},$$

то есть, прямо пропорционально зависит от толщины материала обечайки t и величины упругой деформации δ и обратно пропорционально – размерам (радиусу R) отверстия детали.

Благодаря возможности более в широких пределах по сравнению с замкнутыми оболочками осуществлять выбор обечаек для пластинирования (по толщине, материалу) может быть обеспечены более широкие диапазоны и значения натягов между стенками обечайки и ремонтируемого изделия. Например, при использовании в качестве обечайки алюминиевой полосы из АМЦ –Л2, величина натяга может составить значение 5 – 10 МПа.

Таким образом, можно считать, что определены наиболее важные технологические параметры процесса, которые подтверждают осуществимость восстановления работоспособности ответственных конструкций и узлов дорогостоящего оборудования.

Список литературы: 1. Соболев Н. И. Пластинирование деталей машин / Н.И. Соболев, Б.А. Титунин. – Л.: Машиностроение, 1987. – 224 с. 2. Савченко Н.Ф. Способ импульсной футеровки сосудов / Н.Ф. Савченко, В.Т. Абрамов и др. – А.с. №1453712, В21Д 26/06, 08.12.86 г.